



aqua turquoise

6145-021



lime green


6145-031



lemon yellow


6145-071

Linovation Sport




olympic blue

6145-022




organic green

6145-032




apricot

6145-075




clear blue

6145-025



blue turquoise


6145-023



glaring red


6145-015

Linodur Sport



heaven blue

6151-057




celestial blue

6151-021




straw yellow

6151-074




skate beige

6151-051



spring blue

6151-020



smooth green

6151-036




peach orange

6151-072




stony brown

6151-042




speckled blue

6151-024




avocado green

6151-011



lava red

6151-013




marble grey

6151-056

6151-081


sparty black

Linopro Sport PUR




speckled blue

6157-024




smooth green

6157-036



peach orange

6157-072



heaven blue

6157-057

Linovation Sport / Linodur Sport / Linopro Sport PUR

Produktbeschreibung nach DIN V 18032-2 / Specification according to DIN V 18032-2

Merkmal / Characteristics	Nachweis / Standard	Einheit / Unit	Wert / Result
Belagsart / Type of flooring	EN 548		Linoleum
Trägermaterial / Backing			Jutegewebe / Jute fabric
Kalandrierte Oberfläche / Calendered floor covering	EN 429		einschichtig / homogeneous
Sicherheitsanforderungen / Safety Criteria			
Gleitreibungswert / Dynamic coefficient of friction	DIN V 18032-2	0,4–0,6 μ	erfüllt / fulfilled
Leistungsverhalten / General Properties			
Rollenlänge / Sheet length	EN 426	m	ca. 28 / app. 28
Rollenbreite / Sheet width	EN 426	cm	200
Gesamtdicke / Overall thickness	EN 428	mm	4,0
Gesamtflächengewicht / Total weight	EN 430	g/m ²	4700
Nutzschicht / Wear layer	EN 429	mm	ca. / app. 3,4
Farbechtheit / Colour fastness	ISO 105-B02	Stufe / rating	6
Trittschallminderung / Impact sound insulation	ISO 140-8 / DIN 52210-1	dB	6
Resteindruck / Residual indentation	EN 433	mm	ca. / app. 0,13

Edition 04/2010 / FPS95000029800

Ausführliche technische Daten finden Sie im Internet unter: www.dlw sports.com
For detailed technical data please check: www.dlw sports.com

DLW Linovation Sport und DLW Linodur Sport ist gemäß AgBB-Leitfaden (Fassung 2008) zur Verwendung in Innenräumen geeignet

DLW Linovation Sport and DLW Linodur Sport is suitable for indoor usage according to AgBB-guidelines (Version 2008)

Armstrong Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Armstrong Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Armstrong Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Armstrong behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw sports.com zu finden.



Mineralöl-, Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren / Resistance to fat and mineral oil and short-term resistance against diluted acids



Linodur Sport
Linovation Sport



Linopro Sport

Armstrong flooring products are to be installed in full accordance with Armstrong's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Armstrong flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Armstrong Floor Products reserve the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.dlw sports.com



Armstrong DLW GmbH
Stuttgarter Str. 75 · D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 71 42 71-633 · Fax: +49 71 42 71-690
info_sports@armstrong.com